

Tērauda trose VS16-2 C

Preces apraksts



- Cinkota;
- Drīkst izmantot ar griezuli.

Standarts: EN 12385-3
ISO 4309 Troses kategorijas nr: RCN.23-2

Iespējas: Vinčas trose teleskopiskā tipa celtniem, ostas celtniem, peldošiem celtniem, mobilajiem celtniem, rotējošiem torņa celtniem un citur, kur nepieciešama trose ar pretrotācijas īpašībām.

Konstrukcija: Pretrotācijas, 16 ārējie, 9 iekšējie vijumi.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Torņa celtniem




Peldošajiem celtniem



Mobilajiem celtniem



Mobilēm ostas celtniem



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
104100806270219	8	1 960	Cinkota	zZ	54,9	35,2	SupplierStandard	31,3
104100906270219	9	1 960	Cinkota	zZ	69,4	44,5	SupplierStandard	39,6
104101006270219	10	1 960	Cinkota	zZ	85,7	55	SupplierStandard	48,9
104101106270219	11	1 960	Cinkota	zZ	104	66,5	SupplierStandard	59,2
104101206270219	12	1 960	Cinkota	zZ	123	79,1	SupplierStandard	70,4
104101306270219	13	1 960	Cinkota	zZ	145	92,9	SupplierStandard	82,6
104101406270219	14	1 960	Cinkota	zZ	168	108	SupplierStandard	95,8
104101506270219	15	1 960	Cinkota	zZ	193	124	SupplierStandard	110
104101606270219	16	1 960	Cinkota	zZ	219	141	SupplierStandard	125
104101806270219	18	1 960	Cinkota	zZ	278	178	SupplierStandard	158
104102006270219	20	1 960	Cinkota	zZ	343	220	SupplierStandard	196
104102206270219	22	1 960	Cinkota	zZ	415	266	SupplierStandard	237
104102406270219	24	1 960	Cinkota	zZ	494	317	SupplierStandard	282
104102606270219	26	1 960	Cinkota	zZ	580	371	SupplierStandard	331
104102806270219	28	1 960	Cinkota	zZ	672	431	SupplierStandard	383
104103006270219	30	1 960	Cinkota	zZ	772	495	SupplierStandard	440