



Tērauda troses 6x7+WSC/49 stieples

Preces apraksts



Standarts: EN 12385-4

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: 6x7-WSC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0,55

Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Vispārējam
pielietojumam



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204250160	2	1 770	Cinkota	sZ	2,75	1,73	Sausa	1,54
101100304250160	3	1 770	Cinkota	sZ	6,18	3,89	Sausa	3,46
101100404250160	4	1 770	Cinkota	sZ	11	6,91	Sausa	6,14
101100504250160	5	1 770	Cinkota	sZ	17,2	10,8	Sausa	9,6
101100604250160	6	1 770	Cinkota	sZ	24,7	15,6	Sausa	13,8
101100704250160	7	1 770	Cinkota	sZ	33,7	21,2	Sausa	18,8
101100804250160	8	1 770	Cinkota	sZ	44	27,6	Sausa	24,6
101100904250160	9	1 770	Cinkota	sZ	55,6	35	Sausa	31,1
101101004250160	10	1 770	Cinkota	sZ	68,7	43,2	Sausa	38,4
101101104250160	11	1 770	Cinkota	sZ	83,1	52,3	Sausa	46,5
101101204250160	12	1 770	Cinkota	sZ	98,9	62,2	Sausa	55,3